

GRAVOTAC™

V21-119



The indoor material for ADA compliant Braille & tactile signage

El material de interiores para señalización táctil y Braille que cumple con la ADA

APPLICATIONS: DDA & ADA compliant, tactile signage...

APLICACIONES: Señalización táctil compatible con DDA y ADA...

CROSS SECTION / CORTE DEL PRODUCTO

ABS

ABS

Shear – Cizalla	●	●	Saw – Sierra
Silk screen – Sérigrafía	●	●	Hot stamping – Estampado en caliente
Scratch resistant – Resistencia al rayado	●	●	Flexible – Flexible
Break resistant – Resistencia a la rotura	●		UV Resistant – Resistente a los rayos UV

- Storage: Sheltered location, lay flat. Avoid storing straight on the floor.
Almacenamiento: Ubicación plana y protegida. Evite almacenarlo en el suelo.
- Do not use solvents.
No utilice disolventes.
- Use gloves & protection glasses.
Manipular con guantes y gafas protectoras.
- Electrical insulator: Yes.
Aislamiento eléctrico: Sí.
- Fixing techniques: Mechanical fixing or double-sided tape.
Técnicas de fijación: Fijación mecánica o adhesiva de doble cara.
- For laser and outdoor use, see our Gravotac™ Exterior range.
Para uso láser y en exteriores, consulte nuestra gama Gravotac™ Exterior.
- More info on our website.
Más información en nuestra web.

www.gravograph.es



GRAVOTAC™

FICHA TÉCNICA

SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES	
Material – <i>Material</i>	ABS
Finish – <i>Acabado</i>	Matt – <i>Mate</i>
Sheet size – <i>Tamaño de la plancha</i>	1220 x 610 mm $\pm$ 3 mm / 24 ¼" x 48 ¾" $\pm$ 1/8"
Thickness – <i>Espesor</i>	0.8 mm – 1.6 mm – 3.2 mm / 1/32" – 1/16" – 1/8"
Marking method – <i>Método de marcado</i>	Rotary, UV print – <i>Rotativo e impresión UV</i>
Temperature range – <i>Rango de temperatura</i>	-40°C (-40 °F) to/a 80°C (176 °F)
UV resistance – <i>Resistencia a los rayos UV</i>	-
Scratch resistance – <i>Resistencia a los arañazos</i>	TABER test >500 cycles CS17 / 250g <i>Prueba TABER >500 ciclos CS17 / 250g</i>
Flammability – <i>Inflamabilidad</i>	94 HB on UL94 test

PHYSICAL PROPERTIES/PROPIEDADES FÍSICAS	VALUES/VALORES	ASTM METHOD/MÉTODO ASTM
Specific gravity – <i>Peso específico</i>	1.05	ASTM D-792
Tensile strenght – <i>Resistencia a la tracción</i>	43 MPa	ASTM D-638
Tensile modulus – <i>Módulo de tracción</i>	2.15 GPa	ASTM D-638
IZOD impact strength (23°C) – <i>Impacto de choque IZOD</i>	19 KJ/m ²	ASTM D-256
Flexural modulus – <i>Módulo de flexión</i>	2.1 GPa	ASTM D-790
Flexural strenght – <i>Tensión de flexión</i>	70 MPa	ASTM D-790
HDT temperature at which material deflects <i>Temperatura de deflexión bajo carga</i>	101°C (1.82MPa)	ASTM D-648
VICAT softening point – <i>Punto de ablandamiento VICAT</i>	102°C (50°C/hr ;50N)	ASTM D-1525

Técnicas del Grabado S.A. warrants that its products comply with its technical specification within normal condition of use, without any other warranty including without being limited to any other warranty of merchantability, performance or suitability. Technical specifications result from data and technical report raised from suppliers or from Técnicas del Grabado S.A. or external independent laboratory studies. Consequently each end user shall perform appropriate testing under real conditions of use to ensure consistency and adequacy of the product to its intended specific purpose and needs. Out of standard conditions of use as well as harsh conditions such as for example UV, hygrometry, salinity or temperature specifics shall be taken into account to avoid any product deterioration. End User shall be liable regarding its own testing results and therefore its final decision regarding suitability of the product according to Técnicas del Grabado S.A. specifications and recommendation.

Técnicas del Grabado S.A. garantiza que sus productos cumplen con sus especificaciones técnicas en condiciones normales de uso, sin ninguna otra garantía, incluida, entre otras, cualquier otra garantía de comerciabilidad, rendimiento o idoneidad. Las especificaciones técnicas resultan de datos e informes técnicos obtenidos de proveedores o de estudios de Técnicas del Grabado S.A. o de laboratorios externos independientes. En consecuencia, cada usuario final deberá realizar pruebas apropiadas en condiciones reales de uso para garantizar la consistencia y adecuación del producto a su propósito y necesidades específicas. Se deberán tener en cuenta condiciones de uso fuera de norma, así como condiciones adversas como por ejemplo especificaciones de rayos UV, higrometría, salinidad o temperatura, para evitar cualquier deterioro del producto. El usuario final será responsable de los resultados de sus propias pruebas y, por lo tanto, de su decisión final sobre la idoneidad del producto según las especificaciones y recomendaciones de Técnicas del Grabado S.A.