

LASER REVERSE™


V1



Polymethylmethacrylate (PMMA) plastic sheets
Láminas de plástico de polimetilmetacrilato (PMMA)

APPLICATIONS: Door plates, signage, labels, information panels, displays, ...

APLICACIONES: Placas de puerta, señalización, rótulos, paneles informativos, displays, ...



Shear – Cizalla		●	Saw – Sierra
Silk screen – Serigrafía	●	●	Hot stamping – Estampado en caliente
Scratch resistant – Resistencia al rayado		●	Flexible – Flexible
Break resistant – Resistencia a la rotura		●	UV Resistant – Resistente a los rayos UV

- Storage: Sheltered location, lay flat. Avoid storing straight on the floor.
Almacenamiento: Ubicación plana y protegida. Evite almacenarlo en el suelo.
- Resistant to chemical agents.
Resistente a agentes químicos.
- Needs colouring. Use Gravolaque paint.
Se requiere coloración. Utilice pintura Gravolaque.
- Fixing techniques: Mechanical fixing or double-sided tape.
Técnicas de fijación: Fijación mecánica o adhesiva de doble cara.
- More info on our website.
Más información en nuestra web.

www.gravograph.es



LASER REVERSE™

FICHA TÉCNICA

SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES	
Material – <i>Material</i>	PMMA
Finish – <i>Acabado</i>	Matt, Glossy – <i>Mate, Brillo</i>
Sheet size – <i>Tamaño de la plancha</i>	1220 x 610 mm
Thickness – <i>Espesor</i>	1.6 mm
Marking method – <i>Método de marcado</i>	Laser, Rotary, UV print – <i>Láser, rotativo e impresión UV</i>
Cutting depth – <i>Profundidad de corte</i>	0.2 mm / (.008")
Temperature range – <i>Rango de temperatura</i>	-40°C (-40 °F) to/a 80°C (176 °F)

PHYSICAL PROPERTIES/PROPIEDADES FÍSICAS	VALUES/VALORES	ASTM METHOD/MÉTODO ASTM
Tensile Strength (to break) <i>Resistencia a la tracción (a la rotura)</i>	5,500 psi	ASTM D-638
Tensile Strength (Elongation before break) <i>Resistencia a la tracción (alargamiento antes de la rotura)</i>	50%	ASTM D-638
Flexural Strength – <i>Resistencia a la flexión</i>	10.300 psi	ASTM D-790
Deflection Temperatur ISO/R 75 A – <i>Temperatura de deflexión ISO/R 75 A</i>	80 °C	ASTM D-648
Vicat Softening Point 1mm (90°F/hr, 2.2 lbs) <i>Punto de ablandamiento Vicat 1 mm (90 °F/h, 2,2 libras)</i>	97,78 °C	ASTM D-1525
Vicat Softening Point 1mm (90°F/hr, 11.0 lbs) <i>Punto de ablandamiento Vicat 1 mm (90 °F/h, 11,0 libras)</i>	86,11 °C	ASTM D-1525
Coefficient of Thermal Expansion <i>Coeficiente de expansión térmica</i>	5,6 x 10 ⁻⁵ Inch/°F	ASTM D-696
Specific Gravity 23 °C – <i>Gravedad específica 23 °C</i>	1,15 g/cm ³	ASTM D-792

Técnicas del Grabado S.A. warrants that its products comply with its technical specification within normal condition of use, without any other warranty including without being limited to any other warranty of merchantability, performance or suitability. Technical specifications result from data and technical report raised from suppliers or from Técnicas del Grabado S.A. or external independent laboratory studies. Consequently each end user shall perform appropriate testing under real conditions of use to ensure consistency and adequacy of the product to its intended specific purpose and needs. Out of standard conditions of use as well as harsh conditions such as for example UV, hygrometry, salinity or temperature specifics shall be taken into account to avoid any product deterioration. End User shall be liable regarding its own testing results and therefore its final decision regarding suitability of the product according to Técnicas del Grabado S.A. specifications and recommendation.

Técnicas del Grabado S.A. garantiza que sus productos cumplen con sus especificaciones técnicas en condiciones normales de uso, sin ninguna otra garantía, incluida, entre otras, cualquier otra garantía de comerciabilidad, rendimiento o idoneidad. Las especificaciones técnicas resultan de datos e informes técnicos obtenidos de proveedores o de estudios de Técnicas del Grabado S.A. o de laboratorios externos independientes. En consecuencia, cada usuario final deberá realizar pruebas apropiadas en condiciones reales de uso para garantizar la consistencia y adecuación del producto a su propósito y necesidades específicas. Se deberán tener en cuenta condiciones de uso fuera de norma, así como condiciones adversas como por ejemplo especificaciones de rayos UV, higrometría, salinidad o temperatura, para evitar cualquier deterioro del producto. El usuario final será responsable de los resultados de sus propias pruebas y, por lo tanto, de su decisión final sobre la idoneidad del producto según las especificaciones y recomendaciones de Técnicas del Grabado S.A.

Head Office: Técnicas del Grabado S.A. - Avda. Valgrande 14, nave 12A - 28108 Alcobendas (Madrid) - España - Telf: +34 91 733 70 21 - www.gravograph.es
Sede social: Técnicas del Grabado S.A. - Avda. Valgrande 14, nave 12A - 28108 Alcobendas (Madrid) - España - Telf: +34 91 733 70 21 - www.gravograph.es